# NONVOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE:

Patent Number:

JP61001056

Publication date:

1986-01-07

Inventor(s):

KIRISAWA RIYOUHEI; others: 01

Applicant(s)::

TOSHIBA KK

Requested Patent:

\_\_ JP61001056

Application Number: JP19840120803 19840614

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L29/78

EC Classification:

Equivalents:

### Abstract

PURPOSE:To enable to rewrite at a high speed by reducing the thickness of a tunnel insulating film formed on the surface of the recess of a substrate at the corner as compared with the periphery. CONSTITUTION: An insulating film 17 is formed on an Si substrate 11 formed in a recess to obtain a small thickness at both ends of the bottom of the recess. The substrate 11 formed in the recess and a floating gate 13 are opposed, the gate 13 is opposed to coat the ends of the substrate 11, an electric field is concentrated at the bottom, and the thickness of the tunnel insulating film 17 around the end is selected as desired. Thus, the characteristics of the element can be controlled. According to this configuration, since the insulating film at the corner of the bottom of the recess is reduced as compared with the periphery, the insulating film at the periphery is relatively increased in the thickness to localize the tunnel current to improve the memory retaining capacity or to accelerate the rewriting at the insulating film of the periphery in the conventional degree.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 1056

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月7日

H 01 L 29/78

7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 不揮発性半導体記憶装置

②特 願 昭59-120803

②出 願 昭59(1984)6月14日

 ⑩発明者桐澤 亮平

 ⑩発明者中山 良三

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明細・音

1. 発明の名称

不揮発性半導体記憶装置

2. 特許請求の範囲

半導体基板表面に設けられた凹部と、この凹部の底の角部を含む領域に設けられた基板と逆導なるの不純物領域と、前記角部において周囲とり、前記凹部表面に設けられたトンネル絶縁腱と、前記凹部上に前記トンネル絶縁腱を介して設けられた制御ゲートとを備えた事を特徴とする不揮発性半導体記憶装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の属する技術分野〕

本発明は、浮遊ゲートと制御ゲートを有する不 揮発性半導体メモリ装置に係り、特に電気的に書 き換え可能なメモリ装置に関する。

〔従来技術とその問題点〕

浮遊ゲートを有する電気的に書き換え可能な不 揮発性メモリとして、例えば第1図に示すものが 知られている。 第1 図の (a) は平面図であり、(b), (c) はそれぞれ (a) の A - A', B - B'断面図である。 P型シリコン 基板 (11) に形成された n + B (121) (122) , これらの n + B (121), (122) 間に絶繰膜を介して積層された浮遊ゲート (13) 上に絶繰膜を介して積層された制御ゲート (14) によりメモリトランジスタが構成されている。また n + B (122), (123) とこれらの n + B (122), (123) 間に絶繰膜を介して形成されたゲート 電極(15) により選択用トランジスタが構成されている。配億内容の書き換えは n + B (122) と連続的に形成された n + B (124) 上にトンネル電流の流れりる薄い絶繰膜 (17) を介して浮遊ゲート (13) を延在させて、浮遊ゲート (13) と n + B (124) 間の電荷の投受により行なわれる。 (18) はフィールド絶繰膜である。

との様な構造のメモリトランジスタにおいては、 通常の書き込み条件(プログラム電圧(バルス) Vpp=20V,10ms)によって記憶内容を書き換え るには、トンネル絶縁膜(17)を絶縁膜(16)とは別 途にn<sup>+</sup>層(124)上に薄く形成するが、トンネル領

特開昭61-1056(2)

域の微細化が困難であるために記憶内容の保持を 保障する上で問題があった。又、 資き換えの高速 化という点からはより高速に毎き換え可能な配像 索子が望まれている。

#### 〔発明の目的〕

本発明は上記の点に鑑みなされたもので、トン オル領域を小さくし、配憶保持を向上させること、 或いはより高速に書き換えが可能な配億索子を提 供する事を目的としている。

#### (発明の概要)

本発明では例えば第2図に示す如く、凹型に形成されたシリコン基板(11)上に絶縁膜(17)を形成して凹型に形成されたシリコン基板(11)と浮遊ゲート(13)が対向しており浮遊ゲート(13)は凹型シリコン基板端部を被う如く対向させる事により底面端部での電界集中が生じ、従って端部周囲のトンネル絶縁膜(17)の膜厚を所望に選べば素子特性が制御可能となる。

#### (発明の効果)

ンジスタのゲート電極下及び浮遊ゲート下のゲート酸化膜(20)と同時に得る。次に、(d)に示す如く、気相成長により多結晶ケイ案より成る選択用トランジスタのゲート電極(15)及び浮遊ゲート(22)を形成し、これをマスクとしてAs\*を40KeV,25×10<sup>15</sup>cm<sup>-2</sup>イオン注入してn\*層(121)~(123)を形成する。との工程でn\*層(122)と(124)は接続される以降は公知の如く多結晶ケイ案より制御ゲート(14)を發展し、第子を形成する(第3図)。これを予ける制御ゲート(14)が20Vの時、電子がは入され、夫々20V,0Vの時電子が放出された発展にかいてのみ生じ従って保持能が高い。また、ゲート絶繰膜形成は一工程で済む。

トンネル絶録膜を前記端部以外でもトンネル電流が生じる如く全体的に薄くすれば高速哲を換え に有効である。

尚、上記実施例では凹部を矩形としたが V 字断面を持つものとしてもよいし、n+層 (124)形成は

本発明によれば、凹部の底の角部の絶縁膜が周囲よりも薄くされているので、周囲部の絶縁膜を比較的厚くしてトンネル電流を局所化して記憶保持能を向上させたり、又周囲部の絶縁膜を従来程度として書き換えの高速化を図る事が出来る。
【発明の実施例】


次に本発明を第2図(a)~(c)、第3図(a)~(d)に示す実施例を用いて説明する。最初に第3図(a)に示す如く、P型シリコン基板(11)上に100 KeVで1×10<sup>14</sup>cm<sup>-2</sup>, As<sup>+</sup>をイオン注入してn<sup>+</sup>層(124)を形成する。(18)はフィールド絶縁関である。このn<sup>+</sup>層(124)は後に形成する凹部周辺に限られる。次にn<sup>+</sup>層(124)上に凹部形成のためのマスク材(19)を所望の形状に残置した後、n<sup>+</sup>層(124)をで除去し、凹部をでは124)をでデオスを用いたRIEで除去し、凹部を形成する(b)。次にマスク材(19)を除去し(c)に示す如くn<sup>+</sup>層(124)の凹部に、例えば900でのdry O2で30分酸化し酸化膜(20)をシリコン館のでは150Å前後のトンネル酸化膜(21)を選択用トラ

凹部形成後に行なってもよく、又、凹部の開口(T) 位置も第4図に示す如く様にしても良い。、


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は従来例を説明するための平面図、(b)(c)はその断面図、第2図(a)(b)は本発明の実施例を説明するための断面図、(c)は本発明の実施例を説明するための断面図、(c)はその平面図、第3図(a)~(d)は本発明の一実施例を示す断面図、第4図(4)は他の実施例を示す平面図である。図において、11…P型シリコン基板、13…浮遊ゲート、14…制御ゲート、15…ゲート電極、16…絶縁膜、17…トンネル絶縁膜、18…フィールド絶縁膜、19…マスク材、20…ゲート酸化膜、21…トンネル酸化膜、22…浮遊ゲート、121~124…n<sup>+</sup>層。


代理人 弁理士 則 近 憲 佑 (他1名)




第 2 図





第 2 図




第 3 図









第 4 図

